

AURO olie-mengkleuren - 150

Product/Toepassing

Mengkleurpasta op basis van plantaardige oliën met fijngemalen, lichtechte aard- en mineraalpigmenten. **Uitsluitend** voor het op kleur brengen van AURO PureSolid-producten (bijv. nrs. 122, 128, 143) en oplosmiddelhoudende AURO producten (bijv. nrs. 120, 121, 126). **Niet geschikt** voor het op kleur brengen van AURO Aqua-producten, alcoholhoudende AURO producten of om onvermengd te verwerken.

Samenstelling

Lijnolie (uit regionaal, biologisch landbouwproject), lijn-, ricineen-standolie, aard- en minerale pigmenten en vulstoffen, lecithine, bentonit, kiezelzuren, citrusolie, alcohol. Bindend is de geldende grondstoffenlijst met alle producten.

Kleur

AURO oliemengkleur voor olieproducten is leverbaar in 8 verschillende kleuren (zie 'productlijst').

Applicatie

Product voor gebruik goed oproeren. De wijze van verwerking is afhankelijk van het op kleur gemaakte product (zie betr. TIB).

Droogtijden bij normklimaat (20 °C/ 60% rel. luchtvochtigheid)

Afhankelijk van het op kleur gebrachte AURO product. *Opmerking:* de droogtijd van het basisproduct wordt vertraagd.

Dichtheid	Afhankelijk van de kleur: 0,15 – 1,4 g/cm ³	Gevarenklasse: niet van toepassing
Viscositeit	Afhankelijk van de kleur: 30 – 80 dPas.	
Verdunning	Klaar voor gebruik; evt. met AURO 'citrusverdunner – 191'* verdunbaar.	
Verbruik	Maximaal: 20% aan enig basisproduct toevoegen. Buiten -in transparante producten- minimaal 10% toevoegen. Bescherming tegen lichtinwerking buiten neemt toe bij hoger pigmentgehalte.	
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met AURO 'citrusverdunner - 191'* reinigen.	
Opslagstabiliteit	Opslagstabiliteit in ongeopende, verpakking ca. 2 jaar. Koel, vorstvrij en droog opslaan.	
Verpakkingsmateriaal	Blik. Voldoende geleegde blikken kunnen gerecycleerd worden.	
Afvalresten	Ingedroogde productresten: composteren of als huisvuil aanbieden. Vloeibare resten: EAC-code 200112: aanduiding 'verf' (volgens Europese Afvalcommissie).	
Veiligheidsaanbevelingen	Met dit product verzadigde doeken kunnen spontaan vlam vatten door het gehalte aan drogende oliën. Daarom in goed afgesloten blik bewaren, doeken glad uitgespreid, afzonderlijk uithangen en laten drogen. Buiten bereik van kinderen bewaren.	

Veiligheidsadviezen en aanwijzingen

- Verwerkingstemperatuur minimaal 12 °C.
- Let tijdens verwerking op voldoende huidbescherming.
- Bij toepassing in grotere ruimten, in verband met het gehalte aan etherische oliën, zorgen voor voldoende ventilatie.

Gebruiksaanwijzingen

AURO olie-mengkleuren – 150

1. GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN

1.1 Op kleur brengen

- Voor het op kleur brengen van alle olieachtige en oplosmiddelhoudende AURO producten; niet toepasbaar in AURO producten die met alcohol- of water verdund zijn.
- Voor gebruik buiten adviseren wij onze producten in kleur: 'houtbeits – 160-xx'* en 'dekverf – 250-xx'*)

1.2 Mengen met basisproducten

- Begin met een kleine hoeveelheid om de juiste kleur en de mate van transparantie/dekking te kunnen beoordelen
- Doe de gewenste hoeveelheid AURO 'olie-mengkleur – 150' in een fust met voldoende inhoud en vermeng dit eerst met ongeveer dezelfde hoeveelheid van het op kleur te maken basisproduct. Voeg dan de rest van het basisproduct bij en roer.
- Om op een later tijdstip dezelfde kleur na te kunnen maken: noteer de gewichtshoeveelheden pigment(en) en basisproduct(en).

1.3 Opmerkingen

- De maximaal toe te voegen hoeveelheid mengkleur in enig product is maximaal 20%.
- Door toevoeging van mengkleur wordt de droogtijd van het basisproduct dienovereenkomstig vertraagd.
- Bij enkele bijzonder intensieve kleuren begint het pigment reeds vanaf 15% mengkleur in het basisproduct de ondergrond af te dekken (zet eerst een proef op).

1.4 Aanwijzingen voor gebruik

- Zie de technische informatiebladen van de basisproducten voor verdere verwerking.
- Roer ook tijdens verwerking af en toe goed door.
- Ter voorkoming van een onrustig kleurbeeld in het oppervlak, is het raadzaam om eerst een kleurloze impregnering aan te brengen, bijv. 120(*), 126(*). De zuigkracht van het hout is dan gelijkmatiger evenals de kleurwerking.
- Daaruit volgt tevens dat er een (zeer) levendige kleurwerking ontstaat, wanneer de eerste impregnering mét olie-mengkleur wordt aangebracht.

(* Zie betreffende technische informatiebladen (TIB's)

De gegevens in dit technisch informatieblad (TIB) zijn het resultaat van langdurige research en praktijkervaring. Het dient slechts ter informatie en voorlichting en ontslaat koper en/of verwerker er niet van de producten zelf op geschiktheid voor een bepaalde toepassing te toetsen. Rechten kunnen daarom aan dit TM niet worden ontleend. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit TM zijn geldigheid. Stand: 01-05-2001. Opnieuw bewerkt – nieuwe layout.
Producent: AURO AG · Postfach 1238 · D-38002 Braunschweig · Tel. 0531-2814141 · www.auro.de

AURO