

AURO lakplamuur - 231

Product/Toepassing

Lakplamuur voor binnen en buiten; oplosmiddelvrij. Voor het egaliseren en plamuren op alle geschikte ondergronden. Op houten bouwelementen buiten alleen geschikt voor het bijwerken van kleinere plekken. Voor het corrigeren van kleine fouten in het verfoppervlak. Nabehandeling met grond- of dekverf (AURO 253, 250 of 260) noodzakelijk.

Samenstelling

Lijn-, ricineestandolie, minerale pigmenten en vulstoffen, water, boraten, kiezelzuur, mangaan-droogmiddel, rozemarijnolie. Bindend is de geldende grondstoffenlijst met alle producten. Let op mogelijke allergieën voor natuurproducten.

Kleur

Wit

Applicatie

Met roestvast plamuurmes opzetten en verwerken; evt. een tweede keer dun aanbrengen.

Droogtijden bij normklimaat (20 °C, 60% relatieve luchtvochtigheid)

- Stofdroog: na ca. 2 uur, schuur- en overschilderbaar na ca. 24 uur.
- Bij hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kan de droogtijd ook aanzienlijk langer zijn.
- Zuurstofopname bevordert de droging; zorg tijdens de droogtijd voor normale temperatuur en goede ventilatie.

Dichtheid	Ca. 1,7 g/cm ³	Gevarenklasse: niet van toepassing
Viskositeit	Pasteus.	
Verdunning	Product is gebruiksklaar; niet verdunnen.	
Verbruik	Ca. 0,10-0,20 l/m ² (ca. 10-5 m ² /l) per keer; afhankelijk van de kwaliteit van de ondergrond zijn afwijkingen mogelijk. Rendement d.m.v. een proef in het werk te bepalen.	
Reiniging gereedschap	Gereedschappen 'droog uitstrijken' en direct daarna zorgvuldig met warm water en AURO 'vloeibare zeep - 411' schoonmaken; evt. daarna met AURO 'citrusverdunner - 191'*	
Opslagstabiliteit	Koel, vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakking: oppervlak glad strijken; bij werkonderbrekingen met een laagje water bedekken. Bij bewaren met aluminiumfolie afdekken en goed afsluiten. Opslagstabiliteit: ca. 1 jaar in ongeopende verpakking;.	
Verpakkingsmateriaal	Blik; voldoende geleegde blikken kunnen gerecycleerd worden.	
Afvalresten	Ingedroogde productresten: composteren of met huisvuil meegeven. Vloeibare resten: EAC-code 200112, EAC-aanduiding: 'verf'. (Europese Afvalcommissie),	
Veiligheidsaanbevelingen	Met dit product verzadigde doeken kunnen spontaan vlam vatten door het gehalte aan drogende oliën. Daarom in goed afgesloten blik bewaren, doeken glad uitgespreid, afzonderlijk uithangen en laten drogen. Buiten bereik van kinderen bewaren.	

Verwerkingsadviezen

- Verwerkingstemperatuur minimaal 10 °C.
- Afscheiding van vloeistof op het oppervlak goed doorroeren.
- Tijdens verwerking letten op voldoende huidbescherming en ventilatie.

Gebruiksaanwijzingen

AURO lakplamuur – 231

1. ONDERGROND

1.1 Geschikte ondergronden

Alle houtsoorten en houtproducten; dekverfoppervlakken.

1.2 Algemene eisen m.b.t. de ondergrond

Ondergrond dient vast, chemisch neutraal, droog, schoon en vetvrij te zijn.

2. LAAGOPBOUW BIJ NIEUW WERK

2.1 Ondergrond: hout, houtproducten

2.1.1 Voorbereiding van de ondergrond

- Kanten afronden;
- Ondergrond schoonmaken, schuren en stofvrij maken;
- Houtproducten (hardboard, e.d.) reinigen en indien nodig opschuren.

2.1.2 Grondlaag

- Met AURO 'grondlaag – 124'* of met AURO 'isolatie-grondlaag – 117'* voorgronden.

2.1.3 Tussenlaag

- Na droging tussenschuren en stofvrij maken.
- Lakplamuur relatief dun en zo gelijkmatig mogelijk aanbrengen met roestvast plamuurmes of –staal; aanzetten vermijden.
- Na droging en tussenschuren de tussenlaag indien nodig herhalen.

2.1.4 Slotbehandeling

- Tussenschuren –droog: P 150-180- of –nat: P 150- en zorgvuldig stofvrij maken.
- Na droging met AURO 'grondverf – 253', AURO 'halfglanslak – 250'* (binnen en buiten) of AURO 'matlak – 260'* (alleen binnen) behandelen in de gewenste kleur.

3. LAAGOPBOUW BIJ RENOVATIEBEURT

3.1 Voorbereiding van de ondergrond

- Niet dragende verf- of beitslagen geheel verwijderen.
- Ondergrond goed reinigen, schuren en stofvrij maken.

3.2 Grondlaag

- Vrijgekomen houtgedeelten met AURO 'grondlaag – 124'* of AURO 'isolatie grondlaag – 117'* gronden
- Op intacte verfgedeelten gekomen grondlaag-product met een doek afnemen

3.3 Tussenlaag

- Als bij punt 2.1.3 beschreven, in de regel echter alleen op de met grondlaag-producten gegronde gedeelten.

3.4 Verdere laagopbouw

- Als bij punt 2.1.4 beschreven, echter AURO 'grondverf – 253' alleen op de geplamuurde gedeelten gebruiken.

* Zie de betreffende technische informatiebladen.

De gegevens in dit technisch informatieblad (TIB) zijn het resultaat van langdurige research en praktijkervaring. Het dient slechts ter informatie en voorlichting en ontslaat koper en/of verwerker er niet van de producten zelf op geschiktheid voor een bepaalde toepassing te toetsen. Rechten kunnen daarom aan dit TIB niet worden ontleend. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit TIB zijn geldigheid. Stand: 01-05-2001; plamuur oplosmiddelvrij!!!
Producent: AURO AG · Postfach 1238 · D-38002 Braunschweig · Tel. 0531-2814141 · Internetsite: <www.auro.de>

AURO